

Produkt - Datenblatt

H-Rundprofile, grau

Stand: November 2019

Materialtyp	:	Polyurethanschaumstoff	
Materialbasis	:	Polyesterschaum offenzellig	
Rohdichte	Kg / m ³ :	ca. 20,0 +/- 2	DIN EN ISO 845
Zugfestigkeit	kPa :	100	DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung	% :	ca. 60 - 70	DIN EN ISO 1798
Stauchhärte bei 40 % Verformung	kPa :	ca. 6,5	DIN EN ISO 3386-1
Druckverformungsrest % bei 50 % Verformung	:	10 - 50	DIN EN ISO 1856 C
Farbe	:	Grau	
Lieferform	:	Stangenware 1 m	

Werk I und Verwaltung

Mader GmbH
Weinheimer Str. 62
D-69509 Mörlenbach
Tel. +49 6209/ 7250-0
Fax +49 6209/ 7250-50

www.mader-gmbh.de
info@mader-gmbh.de

Werk II

Mader GmbH
Untere Aue 4
D-37318 Uder / Thüringen
Tel. +49 36083/ 4310-8
Fax +49 36083/ 4310-9